



13871 VERRONE (BI) Strada Trossi, 57
Tel. 015-255.61.01 - fax 015-255.83.48
E-mail: gti@gtispa.it
www.gtispa.it

RICIGNOLO
1928

Articolo

TEXAS

Titolo

4800

DATI TECNICI

Composizione

40% WY 60% WO

Tors.unico

Tors.ritorto

150 S

Cardato



Pettinato



Fantasia



Garzato



INDICAZIONI PER FOLLATURA - FINISSAGGIO *

LAVAGGIO IN ACQUA CON SAPONE FOLLANTE

temperatura **35-40°**

tempo **3 MINUTI**

sapone **2g/l**

scarico e centrifuga

Risciacquo a 20° per 2 minuti, scarico e centrifuga

LAVAGGIO IN ACQUA CON AMMORBIDENTE

temperatura **38°**

tempo **2 MINUTI**

ammorbid. **1g/l**

scarico e centrifuga

asciugare in tumbler a 70° x 20 minuti

NOTE

IN ALTERNATIVA IN COMMERCIO SI POSSONO REPERIRE SINGOLI PRODOTTI CHE HANNO LA DUPLICE FUNZIONE FOLLANTE/AMMORBIDENTE.

--
LE INDICAZIONI SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVE E POSSONO VARIARE A SECONDA DEL PRODOTTO CHE VERRA' IMPIEGATO, DAL TIPO DI MANO CHE SI VORRA' OTTENERE E DAL PUNTO MAGLIA CHE SI ANDRA' A REALIZZARE.

--
* LE INDICAZIONI SONO IN RIFERIMENTO ALLA MANO DEL TELO DA NOI FORNITO.

CONSIGLI PER MANUTENZIONE CAPO FINITO

lavaggio a secco



lavaggio in acqua



NOTE

lavare a secco

stirare utilizzando un ferro a vapore (max 100°) interponendo un panno

si raccomanda di testare bene i manufatti realizzati data la costruzione del filato